


遮水シート関連製品

ビノンメタロバリアーBB

(mLLDPE / MLPBB)



ビノンメタロバリアーBB (mLLDPE / MLPBB)

[メタロセン触媒系直鎖状低密度ポリエチレン]


- 中弾性タイプのシート
- ビノンメタロバリアーの導電層非導電層一体のシート
- スパーク検査によって、シート表面の傷を発見できます。
- 国内製造品最大となる原反幅 7.5m

厚さ (mm)	幅 (m)	長さ (m)	試験項目	試験方法	単位	規格値
1.5	2.52	～ 100	引張強さ	JIS K 6251	N/cm	140 以上
	7.50		伸び	JIS K 6251	%	400 以上
			引裂強さ	JIS K 6252	N	70 以上


※受注生産品となります。
※上記以外の規格、物性などの詳細については弊社までお問い合わせください。



目視確認の困難な傷も



スパーク検査を行うと…



電気が流れ、傷を発見！

販売元

 **タキロンシーアイシビル株式会社**

札幌インフラ営業グループ TEL 011-221-3053 大阪インフラ営業グループ TEL 06-6453-9285
 仙台インフラ営業グループ TEL 022-223-0761 広島インフラ営業グループ TEL 082-244-2600
 東京インフラ営業グループ TEL 03-6665-8252 福岡インフラ営業グループ TEL 092-475-1350
 名古屋インフラ営業グループ TEL 052-933-7575 設計・施工統括部 TEL 03-6665-8271

ご注意： 1. 誤った使用方法や本来の目的以外での使用は避けて下さい。
2. ご使用に際して不明な点がありましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。

製造元

 **タキロンシーアイ株式会社**

インフラ業務グループ
 〒108-0073 東京都港区三田3丁目5番19号
 住友不動産東京三田ガーデンタワー 28階
 TEL：03-6435-1832