


遮水シート関連製品

# ビノンメタロバリアー (mLLDPE / MLP)

## ビノンLLDPEシート (LLDPE)



## 中弾性タイプ

# ビノンメタロバリアー (mLLDPE / MLP)

[メタロセン触媒系直鎖状低密度ポリエチレン]

- 中弾性タイプのシート
- 機械的強度・耐薬品性に優れています。
- PE系シートの中で最も柔軟性・施工性に優れています。
- 国内製造品最大となる原反幅 7.5m

# ビノンLLDPEシート (LLDPE)

[直鎖状低密度ポリエチレン]

- 中弾性タイプのシート
- 機械的強度・耐薬品性に優れています。

厚さ (mm)	幅 (m)		長さ (m)	試験項目	試験方法	単位	規格値
	MLP	LLDPE					
1.5	2.52	7.00	～ 100	引張強さ	JIS K 6251	N/cm	140 以上
	7.50			伸び	JIS K 6251	%	400 以上
				引裂強さ	JIS K 6252	N	70 以上

※受注生産品となります。

※上記以外の規格、物性などの詳細については弊社までお問い合わせください。



販売元

 **タキロンシーアイシビル株式会社**

札幌インフラ営業グループ TEL 011-221-3053 大阪インフラ営業グループ TEL 06-6453-9285  
仙台インフラ営業グループ TEL 022-223-0761 広島インフラ営業グループ TEL 082-244-2600  
東京インフラ営業グループ TEL 03-6665-8252 福岡インフラ営業グループ TEL 092-475-1350  
名古屋インフラ営業グループ TEL 052-933-7575 設計・施工統括部 TEL 03-6665-8271

ご注意： 1. 誤った使用方法や本来の目的以外での使用は避けて下さい。  
2. ご使用に際して不明な点がございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。

製造元

 **タキロンシーアイ株式会社**

インフラ業務グループ  
〒108-0073 東京都港区三田3丁目5番19号  
住友不動産東京三田ガーデンタワー 28階  
TEL : 03-6435-1832